



IL LEGNO - I derivati

PRINCIPALI PANNELLI di legno trasformato

COMPENSATO

3 fogli sovrapposti con fibre incrociate ed incollati

spessore fino a 6 mm

MULTISTRATO

come compensato, ma: 5 o più fogli sovrapposti

spessore fino a 30 mm



PANIFORTE

2 fogli esterni racchiudono uno strato di listelli incollati



TAMBURATO

Esterno: 2 fogli di compensato incollati su un telaio perimetrale di legno.
Interno: vuoto, o con anima a nido d'ape di altro materiale leggero (cartone)



TRUCIOLARE

Rami, radici e scarti di segheria ridotti in trucioli mescolati con resine sintetiche, pressati ad alte temperature. Rifinito esternamente con piallacci o laminati plastici. Economico, scarsa resistenza meccanica.



LAMELLARE

Tavole di legno incollate tra loro
Elevata resistenza

